



Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Dış cephe ahşaplar için 3'ü 1 arada -önkoruma (emprenye), astar ve sonkat- su bazlı yüksek kaliteli ahşap boyası




Renk	Kutu / palet	672	200	96	30	22
Ambalaj						
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	01	03	05	10	20
Ürün no:						
farblos	7120	■	■	■	■	■
eiche hell (RC-365)	7121		■	■	■	■
kiefer (RC-270)	7122		■	■	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7123		■	■	■	■
teak (RC-545)	7124		■	■	■	■
nussbaum (RC-660)	7125		■	■	■	■
palisander (RC-720)	7126		■	■	■	■
silbergrau (RC-970)	7127		■	■	■	■
weiß (RC-990)	7128		■	■	■	■
özel renk	7129		■	■	■	■

Uygulama miktarı



Mavi lekelerle karşı etkili olması için iki katta en az 197-216 ml/m²

Kullanım alanları



- Dış mekân ahşaplar
- EN 335-1'e göre tehlike sınıfı 2 ve 3'e uygun toprak ile teması olmayan ahşaplar
- Boyutsal kararlılığı olmayan ahşap elemanlar: örneğin bahçe çitleri, kamelya, ahşap lambri, ahşap dekler (yürüme yolları)
- Sınırlı boyutsal kararlılığı olan ahşap elemanlar: örneğin panjurlar, profil ahşaplar, kış bahçesi
- Boyut olarak kararlı ahşap elemanlar (sadece astar olarak): örneğin kapı ve pencereler
- Ön koruma (emprenye), astar ve son kat
- Profesyonel uygulayıcılar için

Ürün özellikleri



- İnce katman boya
- 3'ü 1 arada: Ön koruma (emprenye), astar ve son kat
- Ahşabı rutubetten korur ve mavi leke mantarlarına karşı etkili önleyicidir
- Konstrüktif ahşap koruma yöntemleri çürüme oluşum riskini azaltır
- Daha yüksek katı madde içeriği sayesinde yaban arıları tarafından kemirilmesini önler
- Küf ve yosuna karşı film koruyucu
- Su bazlı: Kokusuz ve kullanılan aletler su ile temizlenir
- Hızlı kuruma: bir günde 2 kat
- Zımpara yapmadan uygulanabilme
- Dış hava koşullarında uzun süreli koruma
- Derinlemesine nüfus etme
- Nefes alma (mikro gözenekli)
- Kabuklanmaz, dökülmez
- Renkler birbiri ile karıştırılabilir

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,03 g/cm ³
Viskozite	21 s (DIN 4 cup da)
Bağlayıcı madde	Alkid / Akrilik reçine
Koku	Hafif, kuruduktan sonra kokusuz
Parlaklık	Mat

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Olası sistem ürünleri

- > Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (Ürün no: 7130)
- > Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (Ürün no: 7220)

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler

Zemin temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır

Boyutsal olarak kararlı ahşap elemanlar : ahşap rutubeti % 11-15

Sınırlı ve boyutsal olarak kararlı olmayan ahşap elemanlar: ahşap rutubeti en fazla % 18

■ Hazırlıklar

Eski boyalar (örneğin kalın vernik veya boya), kir, ahşap iç ve dış kabuğu tamamen kaldırınız.

Oynayan ve çıkan budaklar ayrıca açıkta bulunan reçineli yerler kaldırınız ve uygun bir madde (örneğin V 101 Tiner, İnceltici veya Temizlik tineri) ile temizleyiniz.

İyi bir renk görünümü sağlamak için boyama yapmadan önce ahşap yüzeyi mümkün olduğunca pürüzsüz ve düzgün olarak zımparalayınız ve tozunu alınız.

BFS (Almanya Federal Renk ve Nesneleri Koruma Komitesi) - "Dış cephe ahşap ve Ahşap malzemelerinin Boyanması" Föy No. 18'e riayet ediniz.

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +25 °C.

Ürünü yice karıştırınız.

Profesyonel kullanım: fırça / rulo

Ahşabın lifi doğrultusunda (boyuna doğru) uygulayınız.

Kuruduktan sonra ikinci katı sürünüz.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları



Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.

Meşe ürünlerde, ahşaptaki maddeler su bazlı ürünler uygulandığında koyu renk lekenlenmelere yol açabilir.

Bu ön denemelerin yapılması diğer ahşaplar içinde tavsiye edilir.

Farblos (şeffaf), weiß (beyaz) ve hemlock alın tahtası vb. direk olarak dış hava koşullarına maruz kalan ahşap yüzeylere uygulanmaz veya sadece ilk kat olarak uygulanır.

Meşe, Red Cedar, Afzelia, Redwood vb. renk içeren özel ahşaplar yağmura maruz kaldıklarında içerdikleri suda çözünen maddelerden dolayı ahşapta renk akması olabilir.

Bu durum duvardaki boyanın veya tuğlanın lekelenmesine sebep olabilir.

Ahşap maktalarına (cumbalarına) uygun olan renkte Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (en az iki kat) uygulayınız.

Damlamayı sağlamak için maktaların (cumbaların) alt kısımlarından deliniz.

Her kat renk tonunu ve parlaklığını artırır.

■ Kuruma

Toz kuruma: 2-3 saat

İlave kat uygulaması : yak. 2-3 saat, 20 °C / %65 bağıl nemde

Düşük sıcaklık, az hava akımı ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

Kurumu ahşabın cinsine ve emilimine göre değişir.

Boyanmış ahşapları paketlerken birbirine yapışmasını önlemek için ürünler arasında köpüklü koruyucu film kullanınız.

■ İnceltme

Kullanıma hazır

Aletler / Temizlik



Akrilik fırça, sentetik fırça, boya uygulama makinası

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz. Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında ve çocukların ulaşamayacağı, kuru, serin hem doğrudan güneş ışığından hem de donmaya karşı korumalı iyi havalandırılan alanlarda depolayınız. Depolarda sigara içilmesi yasaktır.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

İlk yardım önlemleri

Teneffüs edince:

Kazaya maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve dinlendirin.

Cilt ile temas edince:

Hemen bol sabun ve bol su yıkayıp iyice durulayın. Deri tahrişi devam eder ise doktora danışın.

Göz ile temas edince:

Gözünü açık olarak birkaç dakika akan suda yıkayın ve doktora başvurun.

Yutunca:

Ağzınızı su ile çalkalayın ve bol su için. Kusmaya çalışmayın, derhal tıbbi yardım alın.

GISCODE

HSW10

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

Atık Kod No : 03 02 05 tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucular

Biyosidal Ürün Yönetmeliği

Aktif madde:

100 g ürün 0.63 g (% 0.63) IPBC içerir.

Onay numaraları;

DE: DE-2012-MA-08-00005

BE: BE2012-0031

SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645

LV: LV/2012/MR/015

AT: AT/2012/Z/00057-01/8

PL: PL/2012/0025/A/MR

CZ: CZ-2012-0026

HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Kontrol Kulavız Belgeleri:

BP 1082 - Ahşap ön korunma (emprenye) - Temel önlemler

BP 2082 - Ahşap ön korunma (emprenye)- Sprey uygulamalarında

BP 1081 - İyileştirici ahşap ön korunma (emprenye) - Temel önlemler

BP 2081 - Ahşap ön korunma (emprenye): fırça, rulo, sürme ve silme

BP 2083 - Açık sistemlerde ahşap ön korunma (emprenye) kullanımı

BP 2084 - Kapalı sistemlerde ahşap ön korunma (emprenye)kullanımı

Ahşap ön korumalar (emprenyeler) ahşabı biyolojik düşmanlarından korumak için biyosit içerir. İnsan ve çevre risklerinden kaçınmak için kullanma talimatlarına göre ve sadece onaylanmış alanlarda uygulanmalıdır. Bu ürün ile gereksiz temastan kaçınınız. Yanlış kullanım sağlığa ve çevreye zarar verebilir.

Ambalajı dikkatlice açınız ve kullanınız. Uygulama esnasında yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Profesyonel kullanımlarda sadece iyi bir havalandırılan ortamlar da kullanınız. Pencere ve dış kapı boyaması yapılırken iyi bir sağlayınız. Mümkün olabilen bütün pencere ve kapılar açık tutunuz (çapraz hava akımı, hava değişimi en az 5 saat). Çalışma süresi minimumda tutunuz. Molalardan önce ve çalışmadan sonra ellerinizi yıkınız.

Direk gıda ve yiyecekler ile temas edecek ahşaplarda kullanmayınız.

Bu ürünün ve artıklarının ekolojik sisteme, toprağa veya kanalizasyona ulaşmasına müsaade etmeyiniz.

Su ekosistemlerinin olumsuz etkilenebileceğinden yüzey hemen yakınında bu ürünün ve uygulanmış ahşapların kullanılmasına izin verilmez.

Uygulama sadece geçirimsiz bir yüzey üzerinde yapılmalıdır, eğer gerekir ise uygun bir örtü (plastik örtü) kullanınız. Uygulama yapılmış ahşaplar, tamamen kuruyuncaya kadar sert ve geçirimsiz bir yüzeyde bekletilmelidir. Dökülen ürünleri toplayınız ve tekrar kullanınız veya düzgünce imha ediniz.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: Ahşap boyası

Bileşim: Akrilik, akrilik modifiye alkid, glikoller, anti-çökeltme ajanları, köpük kesici (köpük önleyici), sulandırıcı madde, koyulaştırıcı madde, UV emici, nötralize edici ajan, IPBC (3-iyodo-2-propinil butilkarbamat), MIT (metilizotiazolinon), BIT (benzisotiyazolinon), CMIT / MIT (klorometilizotiazolinon / metilizotiazolinon) (3: 1), OIT (oktilizotiyazolinon).

Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

**AB Decopaint-Yönetmeliği
(2004/42/EG)'e göre VOC**

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değeri (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.