

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2250



HK-Lasur



Dekoratif, dış cephe ahşaplar için önkorumalı
(emprenyeli) solvent bazlı özel ahşap boyası



Solvent bazlı



Dış mekân için



Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için



Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için




Fırça



Kullanmadan önce karıştırın



Kuruma süresi 12 saat sonra bir kat daha sürülebilir



Çalışma sıcaklığı



Toplam uygulama miktarı



Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

- Dış cephe ahşap
- EN 335-1 göre tehlike sınıfı 2 ve 3 olan toprak ile temas etmeyen ahşaplar
- Boyutsal kararlılığı olmayan ahşap elemanlar: örneğin bahçe çitleri, yarı ahşap yarı kâgir bina, kamelya, ahşap lambri, ahşap dekler (yürüme yolları)
- Sınırlı boyutsal kararlılığı olan ahşap elemanlar: örneğin panjurlar, panel ahşaplar
- Boyut olarak kararlı ahşap elemanlar (sadece astar olarak): örneğin kapı ve pencereler
- Astar, ara kat ve son kat

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı:	Alkid reçine
Yoğunluk (20°C):	yak. 0,87 g/cm ³
Viskozite (20°C):	yak. 80 sn. ISO 2431/3 mm
Parlama noktası:	yak. 63°C
Koku :	Solvent kokusu, kuruduktan sonra koksuz
Pigmentasyon:	Işığa dayanıklı, son derece transparant pigmentler
Parlaklık:	İpek mat
Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.	

Ürün özellikleri

- İnce katman boya
- 3'ü 1 arada: Önkorum (emprenye), astar ve son kat
- Ahşabı rutubetten korur ve mavi leke mantarlarına karşı etkili önleyicidir
- Konstrüktif ahşap koruma yöntemleri çürüme oluşum riskini azaltır
- Daha yüksek katı madde içeriği sayesinde yaban arıları tarafından kemirilmesini önler
- Küf ve yosuna karşı film koruma

- Derinlemesine nüfus etme
- Nefes alma
- Saydam renkler
- Kabuklanmaz, dökülmez
- Zımpara yapmadan uygulanabilme

Renkler birbiri ile karıştırılabilir.

Uygulamaya hazırlık

Zemin için gerekenler

Boyutsal kararlılığı olan ahşap elemanlar:

Ahşap rutubeti %11-15

Sınırlı boyutsal kararlılığı ve boyutsal kararlılığı olmayan ahşap elemanlar:

Ahşap rutubeti en yüksek %18

Hazırlıklar

Eski boyalar (örneğin kalın vernik veya boya), kir, ahşap iç ve dış kabuğu tamamen kaldırınız.

Oynayan ve çıkan budaklar ayrıca açıkta bulunan reçineli yerler kaldırınız ve uygun bir madde (örneğin V 101 Tiner, İnceltici veya Temizlik tineri) ile temizleyiniz.

İyi bir renk görünümü sağlamak için boyama yapmadan önce ahşap yüzeyi mümkün olduğunca pürüzsüz ve düzgün olarak zımparalayınız ve tozunu alınız.

BFS-Teknik Bilgi Föyü No. 18 "Dış cephe ahşap ve Ahşap malzemelerinin Boyanması" riayet ediniz.

Uygulama

Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C.

İyice karıştırınız.

Kişisel kullanım:

Boya fırçası ile uygulama.

Profesyonel kullanım:

Fırça, daldırma, akıtma ve sadece kapalı alanlarda tabanca.

Ahşabın lifi doğrultusunda (boyuna doğru) uygulayınız. Kuruduktan sonra ikinci katı sürünüz.

Meşe ahşabının ilk katına Farblos (şeffaf) uygulanması tavsiye edilir.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Farklı ürünün üzerine uygulanacağı zaman boya yapışma direncinin kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Farblos (şeffaf), weiß (beyaz) ve hemlock alın tahtası vb. direk olarak dış hava koşullarına maruz kalan ahşap yüzeylere uygulanmaz veya sadece ilk kat olarak uygulanır. Meşe, Red Cedar, Afzelia, Redwood vb. renk içeren özel ahşaplar yağmura maruz kaldıklarında içerdikleri suda çözünen maddelerden dolayı ahşapta renk akması olabilir. Bu durum duvardaki boyanın veya tuğlanın lekelenmesine sebep olabilir. Ahşap maktalarına (cumbalarına) uygun olan renkte Langzeit-Lasur UV (en az iki kat) uygulayınız. Damlamayı sağlamak için maktaların (cumbaların) alt kısımlarından deliniz.

Uygulama yapılacak ahşapta deneme yaparak uyumluluk, yüzey tutunması ve renk kontrolü yapılmalıdır. Her kat renk tonunu ve parlaklığını artırır.

Kuruma

Yak. 12 saat 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklık, az hava akımı ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir. Dokunma kuruluşuna erişilmesine rağmen yüzeye dokunulduğunda yavaş uçucu solventten dolayı birkaç gün hala yaş olduğu izlenimini verir! Bu özellik bir kusur değildir! Maksimum hava akımı bu solventin buharlaşmasını hızlandırır.

İnceltme

Kullanıma hazır

Olası sistem ürünleri

- Langzeit-Lasur UV (2234)
- Fenster- & Türenlasur (2750)

Uygulama miktarı

Mavi lekelerle karşı önkorumaya (emprenye) etkisi için en az iki katta 205 - 250 ml/m².

İyi zımpara yapılmış veya sık gözenekli az emici ahşaplara üçüncü kat gerekir.

Aletler, Temizlik

Fırça (doğal kıl fırça)

Kullanılan aletleri hemen V 101 Tiner, İnceltici veya Temizlik tineri ile temizleyiniz.

Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Ambalaj / Renkler

Ambalaj

Teneke kutu
0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 20 l

Renkler

2250 pinie/lärche
2251 teak
2252 ebenholz
2253 kastanie
2254 tannengrün
2255 mahagoni
2256 palisander
2257 silbergrau
2260 nussbaum
2261 farblos
2262 kiefer
2263 eiche rustikal
2264 eiche hell
2266 hemlock
2268 weiß
2292 salzgrün

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında ve çocukların ulaşamayacağı, kuru, serin hem doğrudan güneş ışığından hem de donmaya karşı korumalı iyi havalandırılan alanlarda depolayınız. Depolarda sigara içilmesi yasaktır.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

GISCode: HSL20

Atık talimatı

Lavaboya dökmeyiniz– Kanalizasyona boşaltmayınız.
Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış teneke-ler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir.
Atık Kod No : 03 02 05 tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucular.

Biyosidal ürün yönetmeliği

Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Bu ürünleri kullanmadan önce etiketini ve ürün bilgilerini mutlaka okuyunuz.

VdL-RL 01 (2013)'e göre bildirim

Ürün grubu: ahşap boyası
İçerik: alifatik, alkid reçine, titanyum dioksit, karbon siyahı, demir oksit pigmentler, organik pigmentler, alüminyum, silika, aromatik, wax, köpük kesici, sulandırıcı madde, kurutucu madde, koyulaştırıcı madde, cilt koruyucu madde, IPBC
Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

VOC gem. Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 400 g/l (2010). Bu ürün < 400 g/l VOC içerir.

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.



remmers

Bıçakçılar
Tibialis - Throckat
www.remmersahsap.com